



BARVY A LAKY
TELURIA®

LAZUROL AQUA P UREX – lak vodouředitelný akryluretanový na dřevo

V 1301

Výrobek splňuje předepsané maximální prahové hodnoty organických těkavých látek (VOC) platné po 1.1.2010

Složení:

Lazurol aqua P urex V 1301 je směs polyuretan-akrylátové a akrylátové disperze, speciálních aditiv a konzervačních látek.

Odstín:

Bezbarvý lak. Lazurol aqua P urex V 1301 se vyrábí ve variantách lesk, polomat a mat.

Použití:

Lazurol aqua P urex V 1301 je určen k lakování tvrdého a měkkého dřeva, překližky, nábytkových dílů, parket, dřevěných obkladů v interierech.

Lazurol aqua P urex V 1301 vyhovuje pro použití na nátěry hraček (EN 71, část 3, bezpečnost hraček, Migrace určitých prvků)

Nanášení:

Štětcem, válečkem, stříkáním

Ředidlo:

Neředí se, k omytí pomůcek voda.

Příklad pracovního postupu:

Dřevěný povrch dobře očištěný a obroušený skelným papírem č. 150 nejprve napustit lakem a po 4 hodinách přebrousit brusným papírem č. 400 - 600 k odstranění vystouplých vláken. Nanést 1 - 3 vrstvy laku v intervalu 4-6 hodin. Dokončený nátěr zasychá do 6-ti hodin proti prachu. Konečné tvrdosti nabývá po 48 hodinách.

Teplota okolního prostředí a podkladu nesmí být při aplikaci nižší než +13°C a přesáhnout +25°C.

Vlastnosti laku:

Mlěčně zbarvená až nažloutlá, viskózní kapalina.

obsah netěkavých složek	min. 30%
výtoková doba tryska 4 mm	min. 30 sec.
tvrdost	min. 20 %
číslo lesku při úhlu 60°: lesk	min. 90
polomat	40 - 50
mat	30 - 40

Protiskluznost za sucha i za mokra (ČSN 744507) – protiskluzové bezpečnostní kritérium min. 0,3 u všech středních hodnot – splňuje. (Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. předepisuje pro části staveb užívaných veřejností, včetně pasáží a krytých podchodů dosažení hodnoty min. 0,6 u všech středních hodnot – tento zvýšený požadavek lak nesplňuje).

BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o.,
Skrchov 1, 67961 Letovice
Tel. ústředna: +420 516 474 211-2
Odd.prodeje: +420 516 474 556-7
Fax: +420 516 474 257

e-mail: tel@teluria.cz
objednávky: prodej@teluria.cz
www.teluria.cz



BARVY A LAKY TELURIA®

Vydatnost:
8 - 12 m² / kg.

Hodnoty pro stanovení emisních limitů :

Kategorie: A/e

Hustota : 1,04 g/cm³

ONL : 29 % objem.

VOC : 0,09-0,10 kg/kg výrobku

TOC : 0,06-0,07 kg/kg výrobku

Prahová hodnota obsahu těkavých organických látek (VOC) : **130 g/l**

Max. obsah těkavých organických látek (VOC) ve stavu připraveném k použití : **104 g/l**

Balení:

0,6 a 5 kg.

Likvidace zbytku výrobku :

Nepoužitelné zbytky výrobku lze po vyschnutí vody ukládat na skládkách komunálního odpadu. Kód odpadu : 080112, kategorie odpadu : O.

Likvidace obalu :

Obal lze po vymytí likvidovat jako druhotnou surovinu. Kód odpadu : 150102, kategorie odpadu : O.

Skladování:

Skladujte v suchém prostředí při teplotě +5°C až +25°C. Záruční doba 24 měsíců od data výroby pro výrobek v původním neotevřeném obalu. Při dopravě a skladování chraňte před mrazem !

Verze 22.2.2013

Údaje zde uvedené jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme provést vždy zkoušku aplikace při konkrétních pracovních podmínkách a na konkrétním typu aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky a proto nezakládají právní nárok na uznání reklamace. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.

BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o.,
Skrchov 1, 67961 Letovice
Tel. ústředna: +420 516 474 211-2
Odd.prodeje: +420 516 474 556-7
Fax: +420 516 474 257

e-mail: tel@teluria.cz
objednávky: prodej@teluria.cz
www.teluria.cz